

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representation of  
The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**





Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 554 833 A1**

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 93101576.2

Int. Cl.<sup>5</sup>: **A01N 43/653, B27K 3/50,**  
//(A01N43/653,33:12)

Anmeldetag: 02.02.93

Priorität: 04.02.92 DE 4203090

Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
11.08.93 Patentblatt 93/32

Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI NL SE

Anmelder: **HOECHST HOLLAND N.V.**  
Postbus 12987  
NL-1100 AZ Amsterdam Z.O.(NL)

Erfinder: Rustenburg, Gerbrand  
Floradreef 24  
NL-2104 CB Heemstede(NL)  
Erfinder: Klaver, Cor J., Dr.  
Batterijlaan 1  
NL-1402 SL Bussum(NL)

Vertreter: Tergau, Ulrich, Dr.  
**HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT** Zentrale  
Patentabteilung Postfach 80 03 20  
W-6230 Frankfurt am Main 80 (DE)

**Synergistische Kombinationen von Cyproconazol.**

Gegenstand der Erfindung sind neue fungizide Mittel auf der Basis von Cyproconazol und quaternären Ammoniumsalzen, die überraschend starke synergistische Wirkungen bei der Bekämpfung und Vorbeugung von holzerstörenden Pilzen aufweisen.

EP 0 554 833 A1

Die in neuerer Zeit aufgefundenen Fungizide vom Typ des Cyproconazols verfügen über eine fungizide Wirkung (vgl. US-Patent 4,849,439) und wirken sowohl gegen humane und animale Dermatophyten als auch gegen phytopathogene Pilze.

Es wurden nun neue fungizide Mittel auf der Basis von Cyproconazol und quaternären Ammoniumsalzen gefunden, die überraschend starke synergistische Wirkungen bei der Bekämpfung und Vorbeugung von holzerstörenden Pilzen aufweisen.

Der Einsatz von Mischungen, die synergistische Effekte verursachen, ist mit großen wirtschaftlichen aber auch ökologischen Vorteilen verbunden.


Unter Synergismus versteht man die sich gegenseitig verstärkende Wirkung von zwei oder auch mehreren Stoffen. Im vorliegenden Fall bewirkt die kombinierte Anwendung von zwei Fungiziden, daß die Aufwandmenge der Fungizide reduziert werden kann und trotzdem die gleiche fungizide Wirkung erreicht wird, bzw. daß mit den gleichen Aufwandmengen der Fungizide eine höhere als die zu erwartende additive Wirkung der einzeln eingesetzten Wirkstoffe erzielt wird.

Durch Nutzung solcher synergistischer Effekte können die Aufwandsmengen der beteiligten Mischungspartner erheblich reduziert werden, und es gelingt, ein breites Spektrum holzerstörender Pilze zu bekämpfen. Die Reduktion der Aufwandsmengen betrifft die quaternären Ammoniumsalze, aber auch das Cyproconazol.

Im vorliegenden Falle wird Cyproconazol mit Verbindungen kombiniert, die die Wirkung des Fungizids erheblich verstärken, weswegen es möglich ist, mit einer geringeren Konzentration des Fungizids die gleiche Wirkung zu erzielen. Darüberhinaus wirken die erfindungsgemäßen Kombinationen auch noch bei niedrigen Aufwandmengen. Sie eignen sich deshalb vorzüglich zur Bekämpfung von Holzpilzen in Holz und Mauerwerk.


Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind somit fungizide Mittel, die gekennzeichnet sind durch einen Gehalt an

25 A) Cyproconazol (Formel I)



in Kombination mit

45 B) anorganischen oder organischen Ammoniumsalzen der Formel II,



worin R<sup>1</sup> - R<sup>4</sup> gleich oder verschieden sind und einen über eine C-N-Bindung gebundenen organischen

Substituenten mit bis zu 18 C-Atomen bedeuten oder drei der Reste  $R^1 - R^4$  zusammen mit dem N-Atom ein heteroaromatisches System, wie z.B. Pyridinium, bilden,  $X^{n-}$  das Anion einer anorganischen oder organischen n-basisigen Säure und n 1, 2 oder 3 ist.

Bei den Verbindungen vom Typ B handelt es sich vorzugsweise um Ammoniumsalze, worin  $R^1 - R^4$  gleich oder verschieden sind und  $(C_1 - C_{18})$ -Alkyl,  $(C_7 - C_{13})$ -Aralkyl, wie Benzyl,  $(C_1 - C_6)$ -Alkyoxy- $(C_1 - C_{12})$ -alkyl,  $[-CH_2-CH_2-O]_x-H$  oder  $[-CH(CH_3)-CH_2-O]_x-H$  und  $x = 1, 2$  oder 3 ist, bedeuten. Besonders bevorzugt sind Salze, worin  $R^1$  und  $R^2$  jeweils  $(C_1 - C_4)$ -Alkyl, insbesondere Methyl,  $R^3$  und  $R^4$  jeweils  $(C_8 - C_{12})$ -Alkyl, insbesondere Decyl. Als Anionen  $X^{n-}$  werden bevorzugt  $Cl^-$ ,  $Br^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $HSO_4^-$ ,  $PO_4^{3-}$ ,  $HPO_4^{2-}$ ,  $H_2PO_4^-$ ,  $CH_3COO^-$ ,  $COO_2^{2-}$ ,  $SCN^-$ , insbesondere  $Cl^-$ .

Die meisten holzerstörenden Pilze gehören zu den Basidiomycetes, es kommen jedoch auch Ascomycetes und Deuteromycetes vor. Die erfindungsgemäßen Mittel werden vorzugsweise gegen Basidiomyceten, z.B. gegen Coniophora, Gloeophyllum, Poria, Serpula und Coriolus eingesetzt. Die folgenden Anwendungsgebiete sind von besonderem Interesse: Präventive und kurative Behandlung von Holz, sowie kurative Behandlung von Holz und Mauerwerk.

Die Verbindungen vom Typ B können mit Cyproconazol zu mehreren kombiniert werden. Cyproconazol und quaternäre Ammoniumsalze sind im Handel erhältlich.

Die Mischungsverhältnisse der einzelnen Komponenten können in den erfindungsgemäßen Kombinationen innerhalb weiter Grenzen schwanken. Aus praktischen Gründen wählt man Mengenverhältnisse jedoch zwischen 2:5 und 1:25, vorzugsweise zwischen 1:4 und 1:6.

Die erfindungsgemäßen Mischungen können als wasserverdünnbare Konzentrationen, die dann in üblicher Weise mit Wasser verdünnt zur Anwendung gebracht werden, oder als sogenannte Tankmischungen vorliegen, die durch gemeinsame Verdünnung der getrennt formulierten Komponenten mit Wasser unmittelbar vor der Anwendung hergestellt werden. Ebenso können sie als wäßrige Fertiglösungen ausgebracht werden.

Die Aufwandmengen der Fungizide vom Typ A in den Wirkstoffmischungen liegen im allgemeinen zwischen 1 g/l und 100 g/l, die Aufwandmengen von B zwischen 5 g/l und 500 g/l; die Gesamtmenge an aufzuwendender Produktkombination beträgt 15 l/m<sup>3</sup> bis 600 l/m<sup>3</sup> Holz.

Die erfindungsgemäßen Mittel können in den üblichen, dem Fachmann geläufigen, Zubereitungen in den Handel gebracht werden. Sie werden bevorzugt als wasserverdünnbare Konzentrate oder Fertiglösungen in den Handel gebracht. Die formulierten Mittel enthalten dabei die erfindungsgemäßen Wirkstoffkombinationen beispielsweise zu 0,1 bis 50 Gew.-%.

Als Inertmittel kann z.B. Glycolsäure-n-butylester, Polyglycolether oder Dipropylenglycolmonoethylether verwendet werden.

Bei fungiziden Mitteln können die Konzentrationen der Wirkstoffe in den handelsüblichen Formulierungen verschieden sein. Bei emulgierbaren Konzentraten ist die Wirkstoffkonzentration etwa 1 bis 50 %.

Zur Anwendung werden die handelsüblichen Konzentrate gegebenenfalls in üblicher Weise verdünnt. Mit dem Anwendungsgebiet, z.B. zur Behandlung von Holz ohne oder mit Boden- oder Wasserkontakt, variiert die erforderliche Aufwandmenge und Konzentration.

Eine Kombination der Wirkstoffe bedeutet, daß die fungiziden Wirkstoffe gemeinsam ausgebracht oder als sogenannte split-Applikation einige Tage nacheinander ausgebracht werden.

Die erfindungsgemäßen Mittel können bei Bedarf mit anderen Wirkstoffen, vorzugsweise mit Fungiziden und Insektiziden kombiniert werden. Sofern nichts anderes angegeben wird, bedeuten %-Angaben Gewichtsprozent. Die Erfindung wird durch das nachfolgenden Beispiel erläutert, ohne daß diese darauf beschränkt wäre:

Beispiel

Bestimmung der Wirksamkeit von Cyproconazol in Kombination mit Dimethyldidecylammoniumchlorid gegen holzerstörende Basidiomyceten.

Die Untersuchungen der Wirkstoffe wurden nach den Europäischen Prüfnormen EN 84 (1979) und 113 (1986) durchgeführt. Die Behandlung mit den Wirkstoffen verhindert eine Zerstörung des Holzes. Die Wirkung der Behandlung wird indirekt über den nicht stattfindenden Gewichtsverlust der Probeholzer quantifiziert.

Als Probeholzer wurde Kiefernspiltholz, als Prüfpilze wurden Coniophora puteana (Kellerschwamm), Poria placenta (Fleischfarbener Porenschwamm), Gloeophyllum trabeum (Balkenblättling) und Trametes (Coriolus) versicolor (Schmetterlings-Tramete) verwendet. Deutlich geringere Mengen der erfindungsgemäßen Kombination von Cyproconazol (A: 2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-3-methyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-

can be combined with insecticide if required


butan-2-ol)) und Dimethyldidecyl-ammoniumchlorid (B1) erzielen das gleiche Resultat (0% Gewichtsverlust) wie Cyproconazol oder B1 alleine. Vergleichbare Resultate wurden auch mit Buche als Probeholz erzielt.

Tabelle


Kiefernspilnholz			
Pilze	Menge (g/m <sup>3</sup> ) aktive Substanz bei 0% Gewichtsverlust		
	A + B1	A	B1
Coniophora	121 g + 605 g	247 g	12 415 g
Gloeophyllum	119.5g + + 597.5 g	247 g	12 505 g
Poria	121 g + 605 g	243 g	3 175 g
Coriolus	105 g + 525 g	418 g	2 675 g

### Patentansprüche

1. Fungizide Mittel, gekennzeichnet durch einen Gehalt an  
A) Cyproconazol der Formel I



- in Kombination mit  
B) anorganischen oder organischen Ammoniumsalzen der Formel II,



worin R<sup>1</sup> - R<sup>4</sup> gleich oder verschieden sind und einen über eine C-N-Bindung gebundenen

organischen Substituenten mit bis zu 18 C-Atomen bedeuten oder drei der Reste  $R^1 - R^4$  zusammen mit dem N-Atom ein heteroaromatisches System bilden,  $X^{n-}$  das Anion einer anorganischen oder organischen n-basischen Säure und n 1, 2 oder 3 ist.

- 5 2. Fungizide Mittel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sie die Wirkstoffe A und B im Gewichtsverhältnis 1:2,5 bis 1:25 enthalten.
3. Fungizide Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis A:B 1:4 bis 1:6 beträgt.
- 10 4. Fungizide Mittel nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß sie 0,1 bis 50 Gew.-% Wirkstoffgemisch und 99,5 - 50 Gew.-% übliche Formulierungshilfsmittel für Zubereitungen als versprühbare Lösungen enthalten.
- 15 5. Verfahren zur Bekämpfung von schädlichem Pilzbewuchs auf Holz, dadurch gekennzeichnet, daß man auf das zu behandelnde Holz eine wirksame Menge einer synergistischen Mischung bestehend aus der Verbindung Cyproconazol in Kombination mit Verbindungen der Formel II aufbringt.
- 20 6. Verfahren gemäß Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß man die Wirkstoffe der Formeln I und II im Gewichtsverhältnis 1:2,5 bis 1:25 anwendet.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß man die Wirkstoffe der Formeln I und II im Gewichtsverhältnis 1:4 bis 1:6 anwendet.
- 25 8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß man die synergistische Mischung in einer Aufwandmenge von 15 bis 600 l/m<sup>3</sup> Holz aufbringt.
9. Verfahren gemäß Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß man Spritzbrühen anwendet, die 1 bis 100 g/l der Verbindung der Formel I und 5 bis 500 g/l einer Verbindung der Formel II enthalten.
- 30 10. Verwendung einer Kombination der Verbindungen der Formeln I und II zur Bekämpfung von holzerstörenden Pilzen, dadurch gekennzeichnet, daß die Wirkstoffe gemeinsam oder kurz nacheinander ausgebracht werden.

35

40

45

50

55

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 10 1576  
Seite 1

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	GB-A-2 199 749 (SANDOZ) * Seite 1, Absatz 4 - Seite 2, Absatz 1 * * Seite 2, Absatz 9 - Seite 3, Absatz 1 *	1-4	A01N43/653 B27K3/50 //(A01N43/653, 33:12)
Y	---	5-10	
Y	CHEMICAL PATENTS INDEX, BASIC ABSTRACTS JOURNAL Section Ch, Week 8637, 5. November 1986 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class C, AN 86-239113/37 * Zusammenfassung * & BE-A-904 660 (JANSSEN PHARMACEUTICA) * Seite 1, Zeile 22 - Zeile 28 * * Seite 3, Zeile 5 - Seite 9, Zeile 10 *	5-10	
X	FR-A-2 609 366 (PRODUITS SANDOZ) * Seite 5, Zeile 29 - Zeile 32 * * Seite 6, Zeile 2 - Zeile 17 * * Seite 7, Zeile 1 - Zeile 7 *	1-4	
P,X	EP-A-0 484 279 (CIBA-GEIGY) * Seite 2, Zeile 3 - Zeile 40 * * Seite 3, Zeile 41 - Zeile 44 * * Seite 4, Zeile 13 - Zeile 15 *	1-4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 328 466 (XYLOCHIMIE) * Seite 2, Zeile 51 - Seite 4, Zeile 27 * * Seite 4, Zeile 64 - Seite 8, Zeile 41 *	1-10	A01N B27K
A	EP-A-0 237 764 (BAYER) * Seite 2, Zeile 16 - Seite 6, Zeile 13 * * Seite 7, Zeile 36 * * Seite 9; Abbildung III-6 *	1-10	
A	EP-A-0 336 186 (BAYER) * Seite 3, Zeile 1 - Zeile 2 * * Seite 3, Zeile 16 - Zeile 41 * * Seite 11, Zeile 58 - Seite 12, Zeile 27 *	1-10	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemart	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
DEN HAAG	07 MAI 1993	LAMERS W.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 93 10 1576

Seite 2

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	EP-A-0 255 987 (SANDOZ) * das ganze Dokument *	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenamt DEN HAAG	Abschlußdatum der Recherche 07 MAI 1993		Prüfer LAMERS W.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

TRANSLATION OF E.P. 554,833

Bayer 8890.3-KGB

**A) Cyproconazole (Formula I)**

[See structural formula in the German document]

in combination with

**B) inorganic or organic ammonium salts of Formula II,**

[See structural formula in the German document]

wherein  $R^1 - R^4$  are the same or different organic substituents bound by a C-N bond and having up to 18 carbon atoms, or three of the moieties  $R^1 - R^4$  together with the nitrogen atom form a hetero aromatic system, such as pyridinium,  $X^n$  is the anion of an inorganic or organic n-base acid and n is 1, 2 or 3.

The compounds of type B are preferably ammonium salts wherein  $R^1 - R^4$  are the same or different and signify  $(C_1 - C_{18})$ -alkyl,  $(C_7 - C_{13})$ -alkyl such as benzyl,  $(C_1 - C_6)$ -alkoxy- $(C_1 - C_{12})$ -alkyl,  $[-CH_2-CH_2-O]_x-H$  or  $[-CH(CH_3)-CH_2-O]_x$  and  $x = 1, 2$  or  $3$ . Especially preferred are salts wherein  $R^1$  and  $R^2$  represent  $(C_1 - C_4)$  alkyl, especially methyl,  $R^3$  and  $R^4$  represent  $(C_8 - C_{11})$  alkyl, especially decyl. Preferred as anions  $X^n$  are  $Cl^-$ ,  $Br^-$ ,  $SO_4^{2-}$ ,  $HSO_4^-$ ,  $PO_4^{3-}$ ,  $HPO_4^{2-}$ ,  $H_2PO_4^-$ ,  $CH_3COO^-$ ,  $COO_2^{2-}$ ,  $SCN^-$ , especially  $Cl^-$ .

Most wood-destroying fungi belong to the basidiomycetes, but ascomycetes and deuteromycetes also occur. The agents according to the invention are used preferably against basidiomycetes, e.g., against coniotheca, gloephyllum, poria, serpula and coriolis. The following applications are of special interest: preventive and remedial treatment of wood, as well as remedial treatment of wood and masonry.

The Type B compounds can be combined plurally with cyproconazole. Cyproconazole and quaternary ammonium salts are obtainable commercially.

The ratios of admixture of the individual components can vary within wide limits in the combinations of the invention. For practical reasons, however, quantity ratios are selected between 2:5 and 1:25, preferably between 1:4 and 1:6.

The mixtures according to the invention can be in the form of concentrations which can be diluted with water, which are then diluted in the usual manner for application, or in the form of so-called tank mixtures which are prepared by diluting the separately formulated components together with water immediately before application. They can also be marketed as prepared aqueous solutions.

The application amounts of the Type A fungicides in the mixtures of the agents are generally

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Bayer 8890.3-KGB

between 1 g/l and 100 g/l, the application amounts of Type B between 5 g/l and 500 g/l; the total amount of the product combination to be used amounts to 15 l/m<sup>3</sup> to 600 l/m<sup>3</sup> of wood.

The agents according to the invention can be marketed in the regular preparations familiar to the technician. They are marketed preferably as concentrates for dilution with water or as prepared solutions. The formulated agents in the latter case contain the combination of agents according to the invention in amounts of 0.1 to 50 wt.-%.

Glycolic acid-n-butyl ester, polyglycol ether or dipropylene glycol monoethyl ether, can be used as inert ingredients.

In fungicidal agents the concentrations of the agents in the commercial formulations can vary. In emulsifiable concentrates the active agent concentration is about 1 to 50%.

For application, the commercial concentrates are conventionally diluted if desired. The quantity applied and the concentration vary according to the application, e.g., for the treatment of wood in contact with soil or water, the necessary amount and concentration varies.

A combination of the agents signifies that the fungicidal agents are applied together or a few days apart in a so-called "split application."

If necessary, the agents according to the invention can be combined with other active agents, preferably with fungicides and insecticides. Unless otherwise stated, the percentages stated are percentages by weight. The invention will be explained by the following example, without being limited thereto:

### Example

Determination of the effectiveness of cyproconazole in combination with dimethyl dodecyl ammonium chloride against basidiomycetes that destroy wood.

The studies of the active agents were performed according to European Test Standards EN 84 (1979) and 113 (1986). Treatment with the agents prevents destruction of the wood. The effect of the treatment is quantified indirectly on the basis of the non-occurring weight loss of the wood specimens.

The test wood was pine sapwood; the test fungi were *Coniophora puteana* (cellar fungus), *Poria placenta*, *Glosophyllum trabeum*, and *Trametes (Coriolus) versicolor*. Definitely smaller amounts of the combination according to the invention of cyproconazole (A: 2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-3-methyl-1-(1H-1,2,4-triazole-1-yl)-butan-2-ole)) and dimethyldidecyl-ammonium chloride (B1) achieve the same result (0% weight loss) as

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Bayer 8890.3-KGB

cyproconazole or B1 alone. Comparable results were also achieved with beech as the test wood.

Table

Pine Sapwood			
Fungi	Amount (g/m <sup>3</sup> ) of active substance at 0% weight loss		
	A + B1	A	B1
Coniophora	121 g + 605 g	247 g	12415 g
Gloeophyllum	119.5 g + + 597.5 g	247 g	12505 g
Poria	121 g + 605 g	243 g	3175 g
Coriolus	105 g + 525 g	418 g	2675 g

**Claims**

1. Fungicidal agents, characterized by a content of:  
A) Cyproconazole of Formula I

[see orig.]

in combination with

B) inorganic or organic ammonium salts of Formula II,

[see orig.]

wherein R<sup>1</sup> - R<sup>4</sup> are the same or different organic substituents bound by a C-N bond and having up to 18 carbon atoms, or three of the moieties R<sup>1</sup> - R<sup>4</sup> together with the nitrogen atom form a hetero aromatic system, such as pyridinium, X<sup>n-</sup> is the anion of an inorganic or organic n-base acid and n is 1, 2 or 3.

2. Fungicidal agents according to claim 1, characterized in that they contain the active agents A and B in a weight-ratio of 1:2.5 to 1:25.
3. Fungicidal agents according to claim 2, characterized in that the weight ratio of A:B is

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Bayer 8890.3-KGB

1:4 to 1:6.

4. Fungicidal agents according to claim 1, 2 or 3, characterized in that they contain 0.1 to 50 wt.-% active agent mixture and 99.5 - 50 wt.-% of common formulation adjuvants for preparations as sprayable solutions.
5. Method for combating harmful fungal growth on wood, characterized in that an effective amount of a synergistic mixture, consisting of the compound cyproconazole in combination with compounds of Formula II, is applied.
6. Method according to claim 5, characterized in that the active agents of formulas I and II are applied in the weight ratio of 1:2.5 to 1:25.
7. Method according to claim 6, characterized in that the active agents of formulas I and II are applied in a weight ratio of 1:4 to 1:6.
8. Method according to claim 6 or 7, characterized in that the synergistic mixture is applied in an application amount of 15 to 600 l/m<sup>3</sup> of wood.
9. Method according to claim 6, 7 or 8, characterized in that spray preparations are used which contain [from] 1 to 100 g/l of the compound of formulas I and 5, to 500 g/l of a compound of formula II.
10. Use of a combination of the compounds of formulas I and II for combating wood-destroying fungi, characterized in that the active agents are applied together or one shortly after the other.

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**